

Alto Rendimiento Y Ayuda Al Alisado

LISTO PARA USARSE

SOLO PARA USO PROFESIONAL



Consulte la ficha técnica de Pro-Finish TDC antes de su uso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRO-FINISH TDC es un agente de curado, densificador y auxiliar de acabado de sílice coloidal profesional que mejora la resistencia de la superficie, extiende y mejora la trabajabilidad y proporciona una experiencia de acabado más rápida y sencilla. La aplicación de **PRO-FINISH TDC** durante el proceso de acabado reduce la evaporación de la superficie, la ondulación de la losa y la contracción diferencial. También reducirá la eflorescencia en el concreto coloreado y estándar. **PRO-FINISH TDC** mejora químicamente el concreto y proporciona una mayor densidad y fortalece la superficie.

EQUIPO RECOMENDADO

Aplique **PRO-FINISH TDC** con un aspersor de baja presión. Use una boquilla en abanico o una boquilla cónica para una aplicación uniforme. Otros equipos recomendados incluyen rociadores automáticos de baja presión y tanques de agua o fratasadoras automáticas.

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

La versión RTU de **PRO-FINISH TDC** está lista para usar.

- Agite bien el envase.
- Añada al rociador y aplique uniformemente.

COBERTURA

La cobertura de **PRO-FINISH TDC** variará según las condiciones ambientales y los requisitos del lugar de trabajo. Cobertura basada en un galón pre mezclado.

NECESIDADES DEL PROYECTO	COBERTURA (EE.UU., POR GALÓN)	COBERTURA (MÉTRICA, POR LITRO)
AYUDA PARA EL ACABADO	50 - 100 m ²	12 - 24 m ²
ALTO RENDIMIENTO	25 - 50 m ²	6 - 12 m ²

APLICACIÓN

Aplique **PRO-FINISH TDC** durante las etapas de alisado y floteado del concreto fresco. Se pueden aplicar varias capas según sea necesario durante el proceso de acabado.

PARA EL ACABADO

PRO-FINISH TDC puede rendir entre 50 y 100 metros cuadrados por galón a una mano. El material debe incorporarse al concreto durante las etapas de alisado o de acabado (a mano o con llanas mecánicas) **PRO-FINISH TDC** lubricará la superficie esto con el fin de prolongar la humedad del concreto fresco y el área no endurezca tan rápido, ayudará a que el trabajo de allanarlo sea más sencillo.

Nota: No aplique más de 25 metros cuadrados por aplicación. Sino se trabaja a tiempo el producto puede volverse blanco.

PARA CONCRETO DE ALTO RENDIMIENTO

PRO-FINISH TDC puede rendir aproximadamente 25 metros cuadrados por galón cuando se aplican dos manos de producto, la primera mano se aplica durante la etapa de alisamiento mecánico o de llana esto para que la solución de sílice coloidal dentro de **PRO-FINISH TDC** se incorporará a la matriz del cemento y maximizará la reacción química lo que permitirá una mayor resistencia y firmeza. Luego aplique una segunda mano de **PRO-FINISH TDC** para ayudar a terminar el concreto.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

PRO-FINISH TDC tiene una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. El material debe almacenarse en su envase original con la tapa bien cerrada. Almacene a una temperatura entre 38° y 102°F o entre 3° y 39°C. No permita que el material se congele.

